



# optibelt ELASTOMIT-NBR 2070K

## Technische Elastomerfolie

12/2015



ähnliche Darstellung

PRODUKTSPEZIFIKATION		ANMERKUNGEN
Polymerbasis	Nitrilbutadien (NBR)	
Farbe	schwarz	
Dickenbereich	0,30 mm - 0,80 mm	
Härte	60 ± 5 Shore A	nach DIN 53505
Spez. Gewicht	1,34 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>	nach DIN 53479
Reißfestigkeit (min.)	8,0 N/mm <sup>2</sup>	nach DIN 53504
Reißdehnung (min.)	500 %	nach DIN 53504
Temperaturbeständigkeit	- 35°C bis + 90°C	
ZUSATZINFORMATIONEN		
Ausführung <b>K</b>	Hier ist die Oberfläche beidseitig ziehglatt. Die Vulkanisation erfolgt mittels Autoklaven (Kessel). Durch dieses spezielle Vulkanisationsverfahren wird eine „schrumpfarne“ Qualität (Längs-/Querrichtung) erzielt, wodurch eine prozessbedingte Reduzierung der Reiß- und Weiterreißfestigkeit sowie der Bruchdehnung am Fertigprodukt um ca. 1/3 gegenüber der Ausführung „A“ erreicht wird.	
Aufbau	Beidseitig ziehglatte Oberfläche, talkumiert.	
Lieferform	Lieferbar als Bahnware in 1200 mm Standard-Nutzbreite auf Papphülsen gewickelt. Individuelle Streifenware ab 40 mm Breite ebenfalls erhältlich.	
Anwendungsbeispiele	Beständig gegen Wachsreiniger Fa. Kluthe (100% Haku-1025-994-Lösung). Entspricht der VW 2.8.1 G 60, 50180 4.1 + 4.2.1 + 4.3	
Allgemeine Polymereigenschaften	Siehe Auswahlhilfe für technische Elastomerfolien unter folgendem Link: <a href="http://www.optibelt.com/elastomer-solutions/service/downloads.html">http://www.optibelt.com/elastomer-solutions/service/downloads.html</a>	
Lagerung	Allgemeine Hinweise zur Lagerung von Elastomern finden Sie in der DIN 7716	

Die Angaben in dieser Produktinformation sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung. Die Inhalte richten sich ausschließlich an Unternehmer und nicht an Verbraucher. Die Inhalte sind keine Angebote zum Vertragschluss. Sie gelten daher als unverbindliche Hinweise und stellen keine Eigenschaftszusicherungen und/oder Garantien von OPTIBELT dar. Sie befreien den Verwender von OPTIBELT-Produkten nicht davon, die von OPTIBELT gelieferten Produkte vor der Verwendung auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck umfassend zu prüfen.

Beim Materialeinsatz in Verbindung mit Säuren, Laugen und anderen Chemikalien, sind Angaben über die Konzentration und evtl. Temperatureinflüsse erforderlich. Im Zweifelsfall ist der Einsatz von OPTIBELT-Produkten vor deren Verwendung mit OPTIBELT abzustimmen, insbesondere wenn sie unter ein besonderes Gesundheits-, Sicherheits- oder Umwelt-Risiko darstellenden oder unter eine erhöhte Beanspruchung erfordernden Bedingungen eingesetzt werden. Änderungen und Ergänzungen, zum Beispiel auf Grund technischer Neuerungen, behält sich OPTIBELT ausdrücklich vor.

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der OPTIBELT Elastomer Solutions GmbH, Höxter/Deutschland, insbesondere der darin geregelte Eigentumsvorbehalt, auch in seiner verlängerten und erweiterten Form. Diese können kostenlos angefordert werden und sind unter [www.optibelt.de](http://www.optibelt.de) abrufbar. Der Kunde ist mit der Geltung der AGB von OPTIBELT einverstanden. OPTIBELT widerspricht bereits jetzt der Geltung der AGB des Kunden, soweit einzelne Regelungen mit den OPTIBELT-AGB nicht im Einklang sind.

Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den OPTIBELT Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. [www.optibelt.de](http://www.optibelt.de), © OPTIBELT Elastomer Solutions GmbH

OPTIBELT Elastomer Solutions GmbH  
 Corveyer Allee 15 D 37671 Höxter  
 Telefon +49 (0) 5271 62 - 1 Telefax +49 (0) 5271 62 00  
 E-Mail: [info@optibelt.com](mailto:info@optibelt.com) Internet: [www.optibelt.com](http://www.optibelt.com)